

Laubholzkonstruktionen – Realisierte Bauwerke in der Schweiz

Thomas Strahm
neue Holzbau AG
Lungern Schweiz



Laubholzkonstruktionen – Realisierte Bauwerke in der Schweiz

1. Laubholz als natürlicher Hochleistungsbaustoff

Laubhölzer – besonders Buche und Esche – weisen von Natur aus höhere spezifische Festigkeiten auf als Nadelhölzer. Dadurch lassen sich schlankere, tragfähigere Tragkonstruktionen entwerfen. Die *neue Holzbau AG* stellt seit über 10 Jahren Brettschichtholz in Laubholz her. Gerade mit Esche, aber auch mit Buche, Eiche und Robinie konnte die Firma durchwegs positive Erfahrungen sammeln. In der Verarbeitung ist Laubholz gegenüber Fichte deutlich aufwendiger. Ebenso ist die Beschaffung von Laubholzbrettern kostspieliger, da (noch) kein Massenprodukt. Der Mehraufwand verursacht im Vergleich zu BSH in Fichte deutliche Mehrkosten. Um BSH-Laubholz effizient einzusetzen, müssen die Vorteile des Laubholzes gegenüber dem Nadelholz ausgenutzt werden. Dies sind, neben den deutlich höheren Festigkeiten (insbesondere im Bereich Biegung, Schub, Zugfestigkeit quer und parallel zur Faser, Druckfestigkeit quer sowie Rollschubfestigkeit), die massiv höheren Leistungen im Bereich der Verbindungsmittel. Ein GS-Anker (Verbindungsmittel mit eingeklebtem Gewindestab) in Esche ist um 1.5x leistungsfähiger als in Fichte, ohne dabei an Leistung bezüglich Steifigkeit und Duktilität einzubüssen. Deutlich höhere Leistungen mit Laubholz werden auch bei Stabdübel- oder Schraubverbindungen erreicht.

1.1. n'H-BSH aus Laubholz

Laubholz wurde bisher durch die *neue Holzbau AG* meist nur für lokale Verstärkungen im Bereich eines Anschlusses eingesetzt. Damit können die durch Verbindungsmittel geschwächten Stellen gezielt lokal verstärkt werden. Mit der höheren Leistung in den Verbindungsmitteln wird zudem der Querschnitt weniger geschwächt. All diese Massnahmen ermöglichen die Ausführung von Montagestössen mit 100% Leistung von Fichte.




Abbildung 1: Rahmenecken mit Eschenverstärkung im Bereich des Zuganschlusses

Seit einigen Jahren nutzt die *neue Holzbau AG* die Leistungsfähigkeit des Laubholzes auch für ganze Bauteile. Zusammen mit Herrn Prof. Ernst Gehri wurden betriebsintern verschiedene Prüfserien im Bereich Laubholz durchgeführt. Ziel der Untersuchungen war, Bemessungsgrundlagen für BSH in Esche und Buche zu erstellen. Die Untersuchungen umfassten alle relevanten Arbeitsprozesse der Brettschichtholz-Herstellung, von der Sortierung der Bretter über die Keilzinkungen bis zur Flächenverklebung. Daneben wurden im eigenen Prüfcenter Biege- und Schubprüfungen an Trägern vorgenommen, um die Leistung am Fertigprodukt zu kontrollieren. Die ganze Qualitätssicherung wurde auf die hoch beanspruchten Bauteile ausgerichtet.

1.2. n'H – BSH Festigkeitsklassen GL 40 und GL 48

Nachstehend die kennzeichnenden Eigenschaften und empfohlenen Bemessungswerte für n'H-Brettschichtholz aus Esche und Buche (für $\eta_w = 1,0$ und $\eta_t = 1,0$). Voraussetzung ist ein BSH-Produkt mit n'H-Qualität.

 Festigkeitsklassen				BSH - Laubholzklassen ⁴⁾			
				GL 40k	GL 40h	GL 48k	GL 48h
Kennzeichnende Eigenschaften ¹⁾							
– Biegefestigkeit	$f_{m,k}$	N/mm ²	40	40	48	48	
– mittlerer Biege-E-Modul	$E_{m,mean}$	kN/mm ²	14	14	15	15	
Bemessungswerte ¹⁾							
Festigkeit	Biegung	$f_{m,d}$	N/mm ²	26,5	26,5	32	32
	Zug parallel zur Faser	$f_{t,0,d}$	N/mm ²	20	22	22	25
	Druck parallel zur Faser	$f_{c,0,d}$	N/mm ²	22	25	25	28
	Zug senkrecht zur Faser	$f_{t,90,d}$	N/mm ²	0,25	0,25	0,25	0,25
	Druck senkrecht zur Faser	$f_{c,90,d}$					
	– generell		N/mm ²	4,5	4,5	5,0	5,0
	– mit Vorholz ³⁾		N/mm ²	6,3	6,3	7,0	7,0
	– Endauflagerung		N/mm ²	5,0	5,0	6,0	6,0
Schub	$f_{v,d}$	N/mm ²	3,0	3,0	3,0	3,0	
Verformung	$E_{0,mean}$ in Faserrichtung ²⁾	$\left. \begin{matrix} E_{m,mean} \\ E_{t,0,mean} \\ E_{c,0,mean} \end{matrix} \right\}$	kN/mm ²	14	14	15	15
	$E_{90,mean}$ senkr. zur Faser ²⁾	$\left. \begin{matrix} E_{t,90,mean} \\ E_{c,90,mean} \end{matrix} \right\}$	kN/mm ²	1,0	1,0	1,0	1,0
	Schubmodul ²⁾	G_{mean}	kN/mm ²	1,0	1,0	1,0	1,0
	Rohdichte	ρ_k	kg/m ³	550	580	600	620

- Eigenschaften und Bemessungswerte beziehen sich auf eine Holzfeuchte von 12%.
- 5%-Fraktilwerte sind auf das 0,85-Fache der Mittelwerte festgelegt.
- Das Vorholz muss beidseitig mindestens 100 mm betragen, andernfalls ist mit dem generellen Wert zu rechnen.
- Für n'H-Produktion und Laubholzarten Esche und Buche; für andere Holzarten nach Anfrage. Der Bemessungswert der Rollschubfestigkeit $f_{r,d}$ darf für alle Festigkeitsklassen zu 1,5 N/mm² in Rechnung gestellt werden. Der zur Rollschubbeanspruchung gehörende Rollschubmodul darf mit $G_{r,mean} = 0,20 \cdot G_{mean}$ angenommen werden.

Obige Bemessungswerte beziehen sich auf folgende Referenzabmessungen; für andere Abmessungen sind die Korrekturen zu beachten.

Biegung: für $h = 600$ mm; für andere Werte (bis 1,80 m) keine Korrekturen

Zug parallel zur Faser: b oder $h = 300$ mm und $l = 3'600$ mm; für grössere Werte mit $k_{t,size}$ multiplizieren:
 $k_{t,size} = (300/b)^{0,1}$ oder $(300/h)^{0,1}$ bzw. $(3'600/l)^{0,1}$, wobei $k_{t,size} \leq 1,0$

Druck parallel zur Faser: keine Korrekturen

Zug senkrecht zur Faser: gleichmässig beanspruchtes Volumen = 0,1 m³; für grössere Werte mit $k_{size} = (0,1/\text{Volumen})^{0,1}$ multiplizieren.

Druck senkrecht zur Faser: keine Korrekturen für generellen Wert.

Schub: für gleichmässig beanspruchte Schubfläche parallel zur Faser $A_{shear} = 160'000$ mm²; für andere Werte multiplizieren mit $k_{shear,size} = (160'000/A_{shear})^{0,28} \leq 1,2$.

(Definition A_{shear} : Scherlänge unter V_{max} · Trägerbreite b in mm²)

1.3. Qualitätssicherung

Gegenüber dem heute als Brettschichtholz am meisten verwendeten GL24 in Fichte hat das Laubholz auf charakteristischem Niveau in fast allen Bereichen die doppelte Leistung! Dies bedingt ein ganzheitliches Qualitätskonzept, beginnend beim Eingangsrohstoff Brett bis zum Endprodukt Tragelement inklusive Verbindungen. Um die in der Tabelle aufgeführten Festigkeitswerte zu gewähren, verfügt die *neue Holzbau AG* über eine vollumfängliche Qualitätssicherung, die auf drei Grundsätzen basiert:

1. Grad und Umfang den Kontrollen angepasst (Kontrollen wo nötig; so wenige Kontrollen wie möglich).
2. Grundmaterial sowie jeden Verarbeitungsprozess so realitätsnah wie möglich prüfen.
3. Die Vorgaben und Ziele (Festlegung von Prüfwerten) müssen einfach überprüfbar sein.

Als erstes wird dabei jeder Konstruktion aufgrund ihrer Nutzung ein Grad der Kontrolle gegeben:

KK1	Bauteil mit geringer statischer Ausnutzung
KK2	Ingenieurtragwerke generell
KK3	Anspruchsvolle Ingenieurtragwerke

Die drei Kontrollklassen unterscheiden sich durch Grad und Umfang der durchzuführenden Prüfungen.

Für die Herstellung von BSH werden folgende Kontrollen durchgeführt:

Zugeigenschaft der Bretter (Zugfestigkeit und Zug E-Modul)

Stichprobenweise Überprüfung des 5%-Fraktilwertes mittels Prüfbelastung.

Zugfestigkeit der Keilzinkenstöße

Stichprobenweise Überprüfung des 5%-Fraktilwertes auf Bruch.

Scherfestigkeit der Flächenverklebung

Stichprobenweise Überprüfung auf Bruch.




Abbildung 2: Zugprüfanlage Lamelle

Projekte oder Bauteile mit Festigkeit GL48 (Laubholz) werden in der *neuen Holzbau AG* in die Kontrollklasse 3 eingeteilt (anspruchsvolle Ingenieurtragwerke).

Gefordert werden dabei:

Zugprüfungen Brett: 1 von 25 Brettern.

Keilzinkenprüfungen auf Zug: 4 Proben pro Schicht.

Scherprobenprüfungen: Je Leimbauschicht 1 Abschnitt.

Entscheidend dabei ist, dass sowohl die Bretter als auch die Keilzinken direkt auf Zug geprüft werden. Zugprüfanlagen haben sich in vielen Betrieben noch nicht etabliert, da etwas aufwendiger. Gerade an die Keilzinkung werden enorme Anforderungen gestellt, die ohne Zugprüfanlage nur ungenügend überprüft und dementsprechend nicht verantwortet werden können.

2. Warum wird nicht mehr Laubholz verwendet?

2.1. Kosten

Obschon die Fichte eher knapp wird, bildet sich dies in den Fichten-Endprodukten noch nicht ab. BSH Fichte zum Beispiel ist auf einem sehr tiefen Preisniveau, die Preise je m³ sind in den letzten Jahren gesunken und nicht gestiegen. Trotz massiv höherer Leistung des Laubholzes und dadurch deutlich kleineren Dimensionen kann ein festigkeitsmässig gleichwertiges BSH Fichtenbauteil preislich „noch nicht“ konkurrenzisiert werden. Auch sind die längst bekannten Problemkreise: Einschnitt, Trocknung, Sortierung, Keilzinkung und Flächenverklebung noch nicht vollständig gelöst. Insbesondere bei der Buche ist die Ausbeute des Rundholzes sehr gering. Der Ausschuss der Bretter liegt bei über 30%. Abweichend von der Fichte werden zudem meist deutlich dünnere Lamellen verarbeitet, die Bretter sind kürzer, was zu mehr Keilzinkenstössen führt. Die Weiterverarbeitung ist deutlich aufwendiger, die Abnutzung des Werkzeugs um ein vielfaches höher.

2.2. Esche/Buche mit Feuchte

Die für den Bau idealen Laubholzarten (Buche/Esche) sind für den Einsatz in feuchter Umgebung ungeeignet. Schwind und Quellmasse sind extrem, die Formstabilität bei zu hohen Feuchteschwankungen nicht mehr zu kontrollieren. Auch die Verklebung ist deutlich anspruchsvoller. Unter der Leitung von Herrn Prof. Niemz führten Teams an der ETH Zürich sowie an der Berner Fachhochschule Biel im Jahr 2014 ein Projekt zur Flächenverklebung von Esche durch. Das Projekt wurde durch das BAFU über den Fond „Wald und Holz“ mitfinanziert. Die Idee war, möglichst viele Klebstoffsysteme auf ihre Eignung für die Flächenverklebung von Esche zu testen, verschiedene Parameter zu verändern und die besten herauszufiltern. Dabei wurden sowohl Delaminierungsprüfungen als auch Zugversuche A1 und A4 durchgeführt.



Abbildung 3 : Delaminierungsproben

Die Ergebnisse der Delaminierungsprüfungen waren ernüchternd. Kein einziger Prüfkörper hat die Anforderungen gemäss EN 302 erreicht. Die Abbildung 3 zeigt dies beispielhaft. Die Unterschiede zwischen den Klebstoffen sind sehr gross. Ebenso erwiesen sich Prozessparameter als äusserst einflussreich.




Abbildung 4 : Ergebnisse Zugscherprüfungen A4

Die unterschiedlichen Ergebnisse widerspiegeln sich auch bei den feuchten (A4) Zugscherprüfungen. Erstaunlich ist, dass die Art der gehobelten Oberfläche keinen grossen Einfluss hatte. Ob Flächen normal gehobelt oder stirnplangefräst sind, hat eher zweitrangige Bedeutung - zumindest bei nasser Prüfung. Die normal gehobelten Flächen ergaben tendenziell sogar eher die besseren Werte. PU und EPI funktionieren ohne Primer gar nicht. Das zeigen sowohl die nassen Zugscherversuche wie auch die Delaminierungsproben. Bei den MUF Verklebungen sind äusserst grosse Unterschiede sowohl im Mischverhältnis aber auch bei den geschlossenen Zeiten erkennbar - wird zu früh gepresst, wird der Klebstoff einfach herausgedrückt. RF stellt nach wie vor die Referenz dar. Die Verklebungen mit PUR und Primer haben bei den Delaminierungsprüfungen die besten Ergebnisse erzielt. Während MUF im optimierten Prozess bei Zugscherversuchen neben RF die besten Resultate erzielte. Leider wurde auf eine Herstellung von Delaminierungsprüfungen mit RF verzichtet.

Selbstverständlich gibt es weitere Hersteller, die an diesem Projekt nicht mitgewirkt haben. In der Buche scheint die Problematik der Delaminierung weniger gravierend zu sein. Trotzdem, das Verkleben von Laubholz ist eine grosse Herausforderung. Nicht nur in der Fläche sondern auch im Keilzinkenstoss.

2.3. Fehlende Normierung

Die Normierung von Laubholzprodukten fehlt. Zwar besteht in Deutschland eine Zulassung für BSH Buche, die jedoch die Querschnitte auf $h=600$ mm beschränkt und nur auf Biegung gegenüber der Fichte höhere Bemessungswerte zulässt. Ein Leimwerk, welches an der Verarbeitung von Laubholzprodukten interessiert ist, muss sehr viel Forschungsaufwand betreiben, um die Produkte überhaupt verantwortungsvoll und sinnvoll einzusetzen. Neben Sortierungsmerkmalen muss jeder Prozess zum fertigen Bauteil entwickelt werden. Zudem müssen die Bemessungswerte definiert werden. Neben der Bauherrschaft muss auch der ausführende Ingenieur vom Laubholz überzeugt sein, denn auch er geht ohne Normierung ein grösseres Risiko ein. Einige normierte Prüfungen, wie zum Beispiel die Delaminierung, müssen für Laubholzprodukte überdacht werden, da diese rein vom Material her wahrscheinlich gar nicht zu erreichen sind. Um Laubholzprodukte wirklich eine Chance zu geben, dürfen diese auch nicht durch zu „hohe“ Hürden verunmöglicht werden. Bezüglich Einsatzbereich werden sich Laubholz- von Fichtenprodukten unterscheiden müssen. Eine Konstruktion in Esche oder Buche eignet sich primär in Feuchteklasse I.

Der Hersteller hat zwar sehr viele Freiheiten bei der Herstellung und Vermarktung seiner Produkte, jedoch auch eine grosse Eigenverantwortung. Neben nicht vorhandenen rechtlichen Grundlagen können die meisten Erfahrungen nur über ausgeführte Objekte gewonnen werden. Durch eine saubere Aufarbeitung der Grundlagen sowie durch Bemessungshilfen im Bereich der Anschlüsse könnte die Akzeptanz sowie der Einsatzspielraum von Laubholz im Bau deutlich vergrössert werden. In der Schweiz sind diesbezüglich Bemühungen im Gang.

3. Realisierte Bauwerke

3.1. Überdachung Parkgarage in Arosa

Die Gemeinde Arosa baute 2009 in Innerarosa eine zweigeschossige Tiefgarage mit aufgesetztem Holzdach. Die Konstruktion überdacht auf beiden Seiten ein für die Bergbahnen und Skischule genutztes Gebäude. Das Parkgebäude liegt an der Hauptverbindungsstrasse von Arosa.

Bauherrschaft: Politische Gemeinde Arosa

Architektur: Lutz&Buss Architekten, Zürich + maskarade, Montreuil

Tragwerksplanung: Walt + Galmarini AG, Zürich

Holzbau: Brunner Erben AG, Zürich

Lieferung Haupttragwerk: neue Holzbau AG, Lungern



Abbildung 5: Parkgarage Innerarosa (Photo: Daniele Portanome, Milano)

Das Holzgebäude erstreckt sich über eine Breite von 42 m und Längen von 37 und 32 m. Die Überdachung der ganzen Breite erfolgt nur im vorderen Teil. Bergseitig bleibt das Dach in einer Länge von ca. 24 m zwischen den Gebäuden offen und gibt dadurch von der Strasse aus den Blick frei auf den Weissshorn Gipfel. Die ersten fünf Trägerachsen stehen zudem in einem Winkel zueinander.




Abbildung 6: Traggerippe Parkgarage Innerarosa

Statisch interessant sind die ersten vier Binderachsen. Die Träger stehen nur auf drei Stützen, so dass Spannweiten bis zu 19.70 m entstehen. Der Winkel der Achsen würde bei einer biegesteifen Firstverbindung grosse Zwängungskräfte verursachen. Deshalb sind die Träger über ein Gelenk zusammengeschlossen. Das Gebäude liegt auf über 1800 m.ü.M, die charakteristische Schneelast beträgt rund 11 kN/m². Die Trägerform entspricht der statischen Beanspruchung. Dies führt zu einer optimalen Ausnutzung in jedem Schnitt. Zwar ist das Gebäude breit, jedoch nicht hoch. Architektonisch gewünscht war eine filigrane Holzkonstruktion.



Abbildung 7: Gelenkig abgewinkelter Firststoss der ersten vier Binderachsen

Um die gewünschten Querschnitte zu erreichen, wurden bereits im Vorfeld der Submission verschiedene Varianten geprüft. Am Anfang sah das Wettbewerbskonzept den Einsatz von blockverleimten Furnierschichtholz vor. Ausgeschrieben wurde schliesslich eine visuell wie auch festigkeitsmässig bessere Laubholzlösung.

Eine Fichtenkonstruktion mit gleichen Abmessungen könnte weder dieselben Biegemomente noch deren Schubkräfte aufnehmen. Durch den Einsatz von Eschenholz ist es möglich, Lamellen mit einer charakteristischen Zugfestigkeit von 40 N/mm² zu produzie-

ren (die höchste Klasse der Fichte ist das T26 mit einer charakteristischen Zugfestigkeit von 26 N/mm^2). Auch die Schubfestigkeit der Esche kann gegenüber der Fichte um den Faktor 1.5 erhöht werden. Zudem hat Esche den Vorteil der einfachen Kombination mit Fichte.

Die Auslastung der ersten Achsen ist derart gross, dass auch in der Druckzone keine angeschnittenen Fasern stehen dürfen. Da die Träger eine veränderliche Höhe aufweisen, wurde die Druckzone über dem Auflager mittels Generalkeilzinkenstoss verklebt. Nach genauem Abrichten erhielten die Träger ihren durchgehenden Zuggurt.




Abbildung 8: Querschnittvergleich




Abbildung 9: Anschluss an Betonstütze

Nicht zu unterschätzen ist der Anschluss der Holzkonstruktion an die Betonstützen. An dieser Stelle werden Lasten von bis zu 1200 kN fast nicht sichtbar in eine Betonstütze bzw. Stahlstütze mit einem Querschnitt von 200/300 mm geleitet. Die Lasten werden über gespreizte GS-Anker (ins Holz eingeklebte Gewindestangen) zu der ebenfalls ins Holz eingelassenen Auflagerplatte geleitet. Eine Verschraubung der Auflager- mit der Kopfplatte bildet die Verbindung mit der Stütze

3.2. Ökonomiegebäude in Lauenen

Dieses Pilotprojekt im Hallenbau wurde erstmalig mittels 1:1-Einsatz von hochwertigem Buchen-Brettschichtholz (GL48) ausgeführt. Für die Dachkonstruktion des landwirtschaftlichen Ökonomiegebäudes in Lauenen BE wurde Buche verarbeitet. Das BAFU (Bundesamt für Umwelt, Aktionsplan Holz, Bern) half bei der Mitfinanzierung des Projekts.

Bauherrschaft: Christian von Siebenthal, Lauenen

Holzbau: Bach + Perreten Holzbau AG, Gstaad

Tragwerksplanung sowie Lieferung Haupttragwerk: neue Holzbau AG, Lungern



Abbildung 10: Ökonomiegebäude Lauenen

Das Ökonomiegebäude ist 15.50 m gespannt mit einem Binderabstand von ca. 4 m. Der Bau liegt auf 1350 m.ü.M + 200 m (Zuschlag gemäss SIA 261), was eine Dachlast im Grund von ca. 13.5 kN/m² ergibt.

Eine konventionelle Tragstruktur in Fichten-BSH lag bereits vor. Ausgehend von der vorliegenden Geometrie des Gebäudes wurde eine Optimierung der Form und des Systems angestrebt.

Die beiden skizzierten Tragstrukturen (Skizzen auf der nächsten Seite) ergeben die gleichen Innenmasse der Halle. Die geringere Bauhöhe der Buchenträger ermöglicht eine steilere Formgebung mit entsprechend günstiger Geometrie. Dadurch wird das Eckmoment um rund 5 bis 8% reduziert. Zudem weist die Aussenstrebe eine grössere Neigung auf. Dank einem vergrösserten Hebelarm reduziert sich die massgebende Querkraft um 15 bis 20%. Das statisch optimierte System ermöglichte zudem die Ausbildung des Binderriegels mit konstantem Querschnitt. Dies vereinfachte die Produktion wesentlich. Zudem wurden die in der Fichtenvariante vorhandenen angeschnittenen Fasern eliminiert.




Abbildung 11: Vergleich Tragstruktur in Fichte und Buche

3.3. RSA Sargans

In Sargans entstand 2011 eine neue Vierfachsporthalle. Diese ersetzte die bestehende Dreifachhalle aus dem Jahre 1981 und entspricht bezüglich betrieblicher, statischer und energetischer Standpunkte den heutigen Bedürfnissen. Besonders interessant wirkt die feingegliederte Tragstruktur. Diese prägt den Bau und führt zu spektakulären Raum- und Lichtstimmungen. Der Hauptpart stellt die Vierfach-Halle dar. An diesen angehängt wird auf der einen Seite der Baukörper des Gerätelagers, auf der anderen ein Zweigeschoss, dessen Räume als Umkleidung und Gymnastikflächen dienen.




Abbildung 12: Systemzeichnung RSA

Bauherrschaft: Hochbauamt des Kantons St. Gallen, St. Gallen
 Architekten: blue architects + Ruprecht Architekten, Zürich
 Ingenieur Tragwerksplanung: Walt + Galmarini AG, Zürich
 Planung Fassaden und Innenausbau: Pirmin Jung, Rain
 Holzbau: Blumer-Lehmann, Gossau
 Lieferung Rahmen und HBV-Träger: neue Holzbau AG, Lungern

Die eigentliche Halle besteht aus 40 filigranen Holzrahmen in einem Achsraster von 1.65 bzw. 1.84 m. Die Rahmen steifen das Gebäude in Querrichtung aus. In Längsrichtung stabilisiert eine Dachscheibe aus grossformatigen Brettsperrholzplatten die Rahmen und leitet die horizontalen Lasten (Wind, Erdbeben) in die jeweiligen Wandscheiben. An den Rahmen angehängt sind die Dach- bzw. Deckenträger der Nebengebäude. Dabei werden die Dachträger beidseitig mit Sherpaverbindern an die Rahmen angeschlossen. Sie bestehen aus Brettschichtholz und werden wie beim Mitteltrakt mit grossformatigen Brettsperrholzplatten beplankt. Die Deckenträger sind aus armierten Eschen-BSH und werden als Holzbetonverbundelement teileingespannt an die Rahmen angeschlossen. Aus statischer Sicht interessant sind vor allem die für eine Spannweite von 28.8 m sehr filigranen Rahmen, sowie die über 10.65 m gespannte Holzbetonverbunddecke.




Abbildung 13: Querschnitt

Die Träger des RSA wurden aus Esche in einer Festigkeitsklasse GL40 hergestellt. Die Esche war infolge der hohen Schubbeanspruchungen nötig. Neben der höheren Festigkeit hat das Laubholz auch im Bereich der Verbindungen Vorteile. So können Kosten in den Verbindungen, trotz etwas grösserem Aufwand in der Bearbeitung, eingespart werden.



Abbildung 14: verbaute HBV-Träger

3.4. Neumattbrücke Burgdorf

Die Neumattbrücke ist eine gedeckte Fuss- und Radwegbrücke. Sie überspannt die Emme zwischen Burgdorf und Kirchberg. Mit einer Spannweite von 59 Metern ist sie die grösste frei gespannte Fachwerkholzbrücke der Schweiz. Die beiden Hauptträger bestehen aus raumhohen Fachwerkbindern. Bei der Optimierung der Querschnittabmessungen war das Montagegewicht der Brückenkonstruktion wichtig. Da optisch die Gurten, aber auch die Streben über die ganze Brücke die gleichen Abmessungen haben, konnten dank Laubholz die hoch beanspruchten Teile kleiner dimensioniert werden und so, trotz höherer Dichte der Esche, eine leichtere Brücke konstruiert werden. (Eschenholz der FK GL40 beim Mittelteil des Untergurtes sowie die äussersten Randstreben). Die Beanspruchungen im Fachwerk sind sehr hoch. In den Gurten bestehen unter Bemessungslast Normalkräfte von rund $N_d=3000$ kN, in den Randstreben Druckkräfte von $N_d=850$ kN. Dank der im Vergleich mit Fichte grossen Anschlussleistung der Esche konnten zudem die Montage- stösse erheblich vereinfacht werden.

Bauherrschaft: Gemeinde Burdorf und Kirchberg

Architekten: Arn und Partner AG, Münchenbuchsee

Ingenieur Tragwerksplanung: ingenta ag Ingenieure und Planer, Bern

Holzbau: Hector Egger Holzbau AG, Langenthal

Lieferung Fachwerkträger+ Aussteifungsverbände: neue Holzbau AG, Lungern




Abbildung 15: Querschnitte und Einsatz BSH Esche der Fachwerke



Abbildung 16: Montage Neumattbrücke

4. Varia

Laubholz besitzt das Potential eines natürlichen Hochleistungsbaustoffs im Ingenieurholzbau, davon bin ich überzeugt. Heute weisen hochwertige Werkstoffe gegenüber Massware immer noch einen entscheidenden Nachteil auf: die Kosten. Das gilt nicht nur für Laubholz, sondern etwa auch für BSH GL36. Massware ist derart billig, dass ein Bauteil in GL24 trotz des fast doppelten m^3 -Verbrauchs günstiger zu stehen kommt als ein Bauteil mit gleicher Leistung in GL48. Die Kosten des Laubholzes beeinflussen das Konstruieren. Der Ingenieur muss sinnvolle Lösungen mit möglichst wenig Materialeinsatz finden. Nur auf diese Weise hat Laubholz gegenüber den Nadelhölzern eine wirkliche Chance.



Abbildung 17: Firstring in BSH Esche